

Sede legale:
 Via Camozzi 124 BERGAMO 24121 (BG)
 Tel. +39 035 396111

Uffici amministrativi :
 Via Baden Powell 2 MONCALIERI 10024 (TO)
 Tel. +39 011 6469057 Fax. +39 011 6469097

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Revisione N° 0 del 15/06/2015

N° 154 - Cod. Impianto 552 / A.G 2-8 / EN 3

1. Codice di identificazione unico del prodotto - tipo: (D.o.P 001/AG 2-8/EN3)
2. Numero di tipo: **Aggregato 2-8 G_c 90/20 G20/17.5**
3. Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente a : **UNI EN 13043 - Aggregati per conglomerati bituminosi**
4. **Esa Monviso spa – Casalgrasso – Falè – CN -**
5. Cava : **Cava Falè – CN -**
7. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: **2+**
8. L'organismo notificato: **ICMQ S.p.a n°1305**
 Ha rilasciato i certificati di conformità del controllo della produzione di fabbrica basandosi sui seguenti elementi:
 - a. Ispezione iniziale della cava e del controllo della produzione in fabbrica.
 - b. Sorveglianza, valutazione e verifica periodica del controllo della produzione in fabbrica.
 - Certificato di conformità **EN 13043 - n°1305-CPR-0129**
9. Prestazione dichiarata:
 Descrizione petrografica: **Aggregato grosso Siliceo frantumato lavato , proveniente dalla cava FALE'**

	UNI EN 13043 :2004 Aggregati per conglomerati bituminosi	Unità di Misura
Designazione Granulometrica	Aggregato grosso 2-8 G_c 90/20 G 20/17.5	---
Massa volumica del granulo (p _{ssa})	2650	Kg/m ³
Assorbimento acqua	W₂₄ 1	% W
Affinità leganti bituminosi	0	%
Resistenza allo shock termico	VLA -1.6 %	VLA
Coefficiente di forma	FI 10	FI _{XX}
Contenuto di fini	f_{1.5}	% fx
Resistenza alla frammentazione	LA 25	LAXX
Modulo di finezza	5.9	
Resistenza all'usura	MDE15	M _{DE} XX
Resistenza alla levigabilità	PSV44	PSV _{XX}
Resistenza abrasione superficiale	AAV10	AAV _{XX}
Resistenza all'usura da pneumatici chiodati	NPD	A _N XX
Reattività alcali silice	Non reattivo	Soglia
Durabilità gelo/disgelo	F1	Wax , Fx o MS
Percentuale di superfici frantumate	C 100/0	C _{XX}
Solfati solubili	AS₀₈	A _{SX}
Zolfo totale	<0.05	% S
Contenuto di carbonato	NPD	% C
Stabilità di volume - Ritiro per essiccaamento	NPD	Soglia
Emissione di radioattività	NPD	Soglia
Rilascio di metalli pesanti	NPD	Soglia
Rilascio di idrocarburi poliaromatici	NPD	Soglia
Rilascio di altre sostanze pericolose	NPD	Soglia

Il prodotto è conforme alla prestazione dichiarata in questo documento.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante

*Luogo e data del rilascio
 Bergamo -BG-*

*Firmato a nome per conto di
 Calcestruzzi S.p.a*

*Nome funzione
 Direttore Area di Produzione*

17/06/2015


